

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



### Description

Auto Lac et une peinture brillante à la résine alkyde modifiée

### Destination

#### Intérieur / Extérieur

- Protection de tous fonds usuels du bâtiment.
- Protection pour tous les travaux neufs ou de réfections

### Mise en œuvre

Les supports doivent être sains, secs et préparés dans les règles de l'art, conformément aux Prescription du DTC 59.1

<b>Classification</b>	Famille I - Classe 4a	
<b>Propriétés</b>	-Grande facilité d'application, sans couleur. -Séchage rapide. -Pouvoir opacifiant élevé. -Finition garnissant avec haute brillance	
<b>Caractéristiques</b>	<b>Aspect en Pot :</b> Légèrement Thixotropique <b>Aspect du film:</b> Brillant <b>Dilution :</b> White spirit <b>Densité :</b> $1.20 \pm 0.05$ <b>Viscosité:</b> 85" Cf6 à 20°C <b>Extrait sec en poids:</b> $68\% \pm 2\%$ <b>Limite d'application :</b> Humidité < 85% Température > 5°C	<b>Séchage (20°C) :</b> Hors Poussière : 3 Heures Sec : 6 Heures Dur : 24 Heures <b>Rendement :</b> 8m <sup>2</sup> /kg par couche <b>Conditionnement :</b> 100 g, 250 g <b>Teinte :</b> Nuancée <b>Conservation :</b> 1 An En Emballage Bien Fermé <b>Sécurité :</b> Inflammable/ne pas respirer/porter un masque de protection